



Zkušební protokol

Stanovení kluzného chování

Č.zprávy.: 903 7642 000/1

Zadavatel: Köder s.r.o.
U Prioru 1
16100 Praha 6
Tschechien

Č. zakázky (zákazník): -

Č.zakázky (MPA): 903 7642 000 /Sgm

Předmět zkoušky: **Víceúčelový čisticí prostředek na linoleum „KLINOL“**

Specifikace zkoušky s datem vydání: [1] DIN V 18032-2:2001-04
Sportovní haly, haly pro hry a víceúčelové haly
část 2: Sportovní podlahy, požadavky, zkoušky

Datum přijetí předmětu zkoušky: 25.09.2019

Datum zkoušky: 08.10.2019

Datum zprávy: 08.10.2019

Strana 1 z 2 textových stran

Přílohy:

Dodatky:

Celkový počet stran: 2

Počet vyhotovení: 2

Výsledky zkoušky se vztahují výhradně na předměty zkoušky.

Veröffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universität Stuttgart zulässig.

Die MPA Universität Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in den Urkunden aufgeführten Prüfverfahren.

1 Úkol

Dopisem ze dne 23.11.2017 jste nás pověřili zkouškou kluzného chování podle DIN V 18032-2 [1]. K tomu účelu jsme obdrželi vzorek opracovaného linolea (rozměr cca 70 cm x 20 cm), který byl označen následovně:

Vzorek 1: **"KLINOL"** na linoleum (směšovací poměr 20 ml na 8 litrů vody)

2 Provedená zkoumání

Zkouška kluzného chování byla provedena podle DIN V 18032-2 [1]. Při zkušební metodě se jedná o akreditovaný postup podle DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAkKs registrační číslo D-PL-11027-04-07).

3 Výsledky zkoušky

Tabulka 1: Výsledky zkoušky kluzného chování podle DIN V 18032-2 [1] ze vzorku: **"KLINOL"** na linoleum


Zkoušené místo č.	Koeficient kluzného tření μ
1	0,44
2	0,46
3	0,45
4	0,46
5	0,46

Požadavky normy DIN V 18032-2 [1] na kluzné chování jsou hodnoty pro koeficient kluzného tření $\mu_{\min}$ 0,4; $\mu_{\max}$ 0,6.

Tento požadavek byl splněn podle DIN V 18032-2 [1] na základě zkoušeného vzorku **"KLINOL"** na linoleum.



Oliver Konrad
referent



Dr.-Ing. Stegmaier
vedoucí oddělení